

Рабочие среды набивок

марка	АП-31	АПР-31	ХБП-31	ЛП-31	ХБС	АФТ	АГИ	АС
среда								
пищевые среды								
пар	+				+			
нейтральные жидкие среды	+	+					+	+
марка	АП-31	АПР-31	ХБП-31	ЛП-31	ХБС	АФТ	АГИ	АС
нейтральный пар			+					
питательная вода								
промышленная вода			+	+			+	
воздух							+	
инертные газы			+	+			+	
сжиженные газы			+	+			+	
азот						+		
углеводороды							+	
нейтральные и агрессивные газообразные среды	+	+						+
газообразный аммиак						+	+	+
газообразные среды органические продукты						+		+
этилен						+		
концентрированные щелочи						+	+	
агрессивные среды						+		
агрессивные жидкие среды	+	+					+	+
жидкий аммиак						+	+	+
растворы щелочей				+		+		
нефтепродукты	+	+						
нефтяное топливо			+	+			+	+
жидкие и газообразные нефтепродукты							+	+
температура	-70 +300	-70 +300	+120	+150	+100	-200 +300	-70 +600	-70 +450
давление, МПа: арматура	4,5	32,0	20,0	16,0		150,0	38,0	5,0
насосы поршневые	2,0	4,5	2,5	2,5	20,0	34,0	38,0	
насосы центробежные	2,0	2,5	2,5	2,5	20,0	4,5	38,0	
скорость, м/с	15,0	15,0	15,0	15,0	2,0	15,0	25,0	2,0
pH	3-14	3-10	5-10	5-10	6-10	1-14	4-14	5-14
диаметр, мм	5-25	4-25	4-26	6-16	4-25	4-25	6-32	4-25